

# ACTIN H

## Charakteristika a použitie

Antibakteriálny a protiplesňový náter pre dlhodobú ochranu vnútorných stien a stropov.

## Vlastnosti výrobku

Matný - ničí 99,99% baktérií - účinne bráni nákaze zlatým stafylokokom - trvale rezistentný voči širokému spektru plesní - výborná krycia schopnosť - dobrá paropriepustnosť - umývateľný - odolný voči dezinfekčným prostriedkom - bez emisií, rozpúšťadiel a klasických konzervačných látok - vhodný aj pre alergikov - ľahko spracovateľný.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba:	biela, široká škála farebných odtieňov	
Spojivová báza:	polymérne disperzie	
Sušina:	min. 60%	
Objemová hmotnosť:	cca 1 600 kg/m <sup>3</sup>	
Viskozita:	1 500-6 000 mPa.s	
Prídržnosť k podkladu:	min. 0,25 MPa	STN 73 2577
Ekvivalentná difúzna hrúbka:	max. 0,15 m	EN 7783-2
Oder za mokra:	trieda 2	EN 13300
Kontrastný pomer:	trieda 1 (7 m <sup>2</sup> /l)	EN 13300
Lesk:	mat	EN 13300
Zrnitosť:	jemná, max. 100 µm	EN 13300
Odolnosť voči dezinfekčným prostr.:	stupeň 0	EN 135 29
Účinnosť voči baktériám:	99,99 %	JIS Z 2801:2000
Účinnosť voči plesniam:	stupeň 0	EN 15457

## SPRACOVANIE

<b>Spôsob nanášania</b>	Valček, štetec, striekacie zariadenie airless.
<b>Riedenie</b>	V prípade potreby riediť vodou do 5%.
<b>Teplota spracovania</b>	Nedoporučuje sa pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +5°C ani nad +30°C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80%.
<b>Doba schnutia/vrstva</b>	4-6 hod. (20°C, 65% rel. vlhkosť vzduchu). Nižšia teplota a vyššia rel. vlhkosť predlžujú dobu schnutia.
<b>Podklad</b>	Podklad musí byť suchý, čistý, vyzretý, nosný, rovinný bez trhlín, zbavený prachu, lakových a olejových vrstiev, starých nesúdržných náterov, farieb na báze kriedy, výkvetov solí a podobne. Vhodné podklady: vápennocementové a cementové povrchy, obklady z kvalitných sadrokartónových dosiek, povrchy upravené vyrovnávacími hmotami, dosky na báze cementu a drevotriesky, dobre priľnavé dekoračné omietky a podobne.
<b>Nanášanie materiálu</b>	Na pripravený podklad sa nanese valčekom penetračný náter PENAD H (zriedený s vodou v pomere 1:4). Po zaschnutí 4-6 hod. (20°C, 65% rel. vlhkosť vzduchu) sa aplikuje valčekom, štetcom alebo striekaním airless v 2 vrstvách náter ACTIN H. Výrobok je nutné pred použitím dôkladne premiešať.
<b>Čistenie náradia</b>	Pracovné náradie umyte ihneď po použití vodou.

## BALENIE, SPOTREBA, SKLADOVANIE

<b>Balenie</b>	Kovové a plastové obaly 7 a 25 kg.
<b>Spotreba</b>	PENAD H (koncentrát): 0,04 kg/m <sup>2</sup> ACTIN H : 0,25 kg/m <sup>2</sup> (2 vrstvy) Spotreba sa môže meniť v závislosti od farebného odtieňa, štruktúry a charakteru podkladu.
<b>Skladovanie</b>	Skladovať pri teplotách +5°C až +25°C. Chrániť pred mrazom, slnečným žiarením a sálavým teplom. Výrobok si zachováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby.

## BEZPEČNOSŤ, EKOLÓGIA, LIKVIDÁCIA

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní a manipulácii, ako aj o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahradzuje všetky predchádzajúce vydania. V Žiline, 11.05.2010. Zmeny vyhradené.

Naše odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku vychádzajúce z našich najlepších skúseností a poznatkov sú nezáväzná a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia tohto výrobku pre určitý konkrétny účel. Bližšie informácie žiadajte: